



EPB-productgegevens databank - IN-SITU SAMENGESTELDE ISOLATIEMATERIALEN - Erkende productgegevens (status 1)

Merk	Product_ID	Product	Subtype	Dikterange [m]			$\lambda_{U,i}$ [W/m.K]	$\lambda_{U,e}$ [W/m.K]	$R_{U,i}$ [m ² .K/W]	$R_{U,e}$ [m ² .K/W]	Erkenningstermijn		CE- markering	ATG-H merk	ATG merk	Keymark- merk	Andere merken	Fiche
											begin (T0)	einde (T0+4)						
Tecnopol Sistemas	Tecnofoam G-2045 d >=120 mm	Tecnofoam G-2045	1.1.2.5	0.120	-	0.400	0.026	-	-	-	26/01/2017	26/01/2021	X	-	-	-	-	-
Thermotec	BEPS-T 90 R	BEPS-T 90 R	1.1.2.4	0.045	-	0.200	0.046	-	-	-	19/10/2016	05/11/2020	X	-	-	-	-	-
Thermotec	BEPS-WD 100 R	BEPS-WD 100 R	1.1.2.4	0.030	-	0.800	0.047	-	-	-	19/10/2016	05/11/2020	X	-	-	-	DE1	-
Thermotec	BEPS-WD 130 R	BEPS-WD 130 R	1.1.2.4	0.020	-	2.000	0.050	-	-	-	19/10/2016	05/11/2020	X	-	-	-	DE1	-
Thermotec	BEPS-WD 70 N	BEPS-WD 70 N	1.1.2.4	0.030	-	2.000	0.043	-	-	-	19/10/2016	05/11/2020	X	-	-	-	-	-
Thermowhite GmbH	BEPS WD 100 R	Thermowhite	1.1.2.20	0.035	-	0.800	0.048	-	-	-	07/04/2016	17/02/2018	X	-	-	-	-	-

	merk	land
BE1	BENOR	België
CH1	SIA	Zwitserland
DE1	ZULASSUNG	Duitsland
DE2	MPA	Duitsland
FR1	ACERMI	Frankrijk
FR2	NF	Frankrijk
IR1	IAB	Ierland
NL1	KOMO	Nederland
UK1	BBA	Verenigd Koninkrijk
US1	FM-Approval	United States

Nr.	Productsubtype	Afkorting
1.1.21	Minerale wol (in bulk)	MW
1.1.22	Geëxpandeerd periet (in bulk)	EP
1.1.23	Geëxfolieerd veenmiculiet (in bulk)	EV
1.1.24	Geëxpandeerd polystyreen (in bulk)	EPS
1.1.25	Polyurethaan hardschuim (gespoten)	PUR
1.1.26	Polyurethaan hardschuim (geïnjecteerd)	PUR
1.1.27	Ureumformolschuim (formaldehyde)	UF
1.1.28	Fenolschuim	PF
1.1.29	Op basis van lichte korrels van geëxpandeerde klei (in bulk)	LWA
1.1.210	Cellulose (in bulk)	-
1.1.211	Materiaal op basis van dierlijke en/of plantaardige vezels (schapenwol, hennep, linnen, stro, plümen, enz.)	
1.1.220	Andere	-

De informatie over ATG en ATG-H is door de aanvrager aangeleverd en de authenticiteit van de documenten is gecontroleerd door de operator van de website.
De informatie over overige merken is door de aanvrager aangeleverd, er is door de operator geen controle uitgeoefend op de authenticiteit van deze documenten.

De bijkomende merken beoordelen de gebruiksgeschiktheid van het product en zijn een bevestiging van een derde, onafhankelijke partij dat de fabrikant zijn producten onderwierp aan een onafhankelijke evaluatie en aan een continue interne kwaliteitszorg.